

Productbeschrijving

Bilinga is een zeer duurzame houtsoort. De kleur van Bilinga is geel tot oranjeachtig, nadonkerend naar oranjerood tot goudbruin en is vrij homogeen qua kleurstelling. Bilinga verkleurd naar licht- tot zilvergrijs. Het 30-50mm brede spinthout is bleekgeel tot wit.

In Bilinga kan wat kruisdraad voorkomen, net als een warrige of golvende draad en de houtsoort heeft een middelmatige werking. Bij het drogen kunnen er haarscheurtjes ontstaan in de delen.

Gezien de hoogwaardige kwaliteit is het Bilinga uitermate geschikt voor verschillende tuintoepassingen.

1 het bij Stihl voorradige Bilinga is FSC 100% gecertificeerd, dus je hebt de zekerheid dat het product afkomstig is uit duurzaam beheerde bronnen.

Technische gegevens

Lengte: 1850 tot en met 4550mm*

Dikte: 25mm

Breedte: 145mm

Risicoklasse: 3 volgens NEN-EN 335-1. Geen grondcontact, onbeschermt (blootgesteld aan weer en wind)

Toepassingsgebied: Loopdekdelen

Duurzaamheidsklasse: I volgens NEN-EN 350-2

Bewerking: Geschaafd met een dubbelzijdig profiel, één zijde grof en één zijde ribbel

Volumieke massa: Tussen de 660 - 900kg/m³ bij 12% vochtgehalte

Droogtekklasse: Kunstmatig gedroogd (KD)

Verwerking

Bilinga dient schoon, droog, vlak en geventileerd te worden opgeslagen.

Wij adviseren om de hart op hart afstand van de onderregels onder de loopdekdelen op maximaal 55cm bij 25mm dik te plaatsen.

Bij intensief gebruik (openbare gelegenheden, galerijen) kan het wenselijk zijn de hart op hart afstand te verkleinen om een stabielere loopvlak te creëren.

Houd bij het leggen van de planken een onderlinge afstand aan, ook op de kopse kanten, van minimaal 7mm.

Gezien de hardheid van Bilinga adviseren wij altijd voor te boren.

Het behandelen van zaagkanten met sealer of paraffine beperkt de kans op inscheuren op de kopse kanten.

Hout krimpt en zet uit afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid, hierdoor is er kans op vervorming. Een juiste verwerking van de loopdekdelen verkleint de kans op vervorming.

Voor een uitgebreide uitleg over de juiste verwerking verwijzen we je naar het verwerkingsvoorschrift 'Hardhouten loopdekdelen'.

Deze is te vinden op www.stiho.nl bij de productomschrijving van deze artikelen.