

Brander Tango

OMSCHRIJVING	Hoogwaardige decoratieve sierpleister voor binnen op basis van kunstharsdispersie in korrelgradaties 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm en 2 mm.
GEBRUIKSDOEL	Geschikt voor het afwerken van wanden in de woning- en utiliteitsbouw. Toe te passen op minerale ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen elementen, gipsblokken, gipsgebonden mortels, gipsgebonden platen, gipskartonplaten, cementgebonden mortels en cementgebonden platen, mits vlak en glad.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Goed kras-, slag- en stootvast• Uitstekend verwerkbaar• Dampdoorlatend• Vlakke egale structuur• Geurarm• DUBOkeur gecertificeerd
KLEUREN EN GLANS	Wit en lichte kleuren. Gezien de minerale oorsprong van de gebruikte grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen tussen twee partijen soms mogelijk. Derhalve geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toepassen. Mat.
VERPAKKING	Plastic emmer (met handgreep) van 15 kg.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,6 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 83 gew.% Vlampunt : niet van toepassing Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. Handdroog na : 4 uur Droog na : 24 uur
VERBRUIK	Brander Tango 0,9 mm : ca. 1,6 kg/m ² Brander Tango 1,2 mm : ca. 2,0 kg/m ² Brander Tango 1,5 mm : ca. 2,3 kg/m ² Brander Tango 2,0 mm : ca. 2,6 kg/m ²

Brander Tango

ONDERGROND- CONDITIES

Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog.
Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 3%.
Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Zie ook Brander Informatieblad 1391.

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.
Relatieve vochtigheid maximaal 80%.
Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

SYSTEMEN

Voorbehandeling

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementschilfers verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond glad en vlak pleisteren.
Aanbevolen resultaat voor minerale ondergronden:
 - Groep 0 voor korrelgradatie 0,9 mm.
 - Groep 1 voor overige korrelgradaties.Aanbevolen resultaat voor gipskarton- en gipsvezelplaten:
 - Niveau A voor korrelgradatie 0,9 mm.
 - Niveau B voor overige korrelgradaties.Zie hiervoor de Brander systeembladen 4933 en 4946.

Afwerking met Brander Tango systeem

- Sterk zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Brander Haftgrund (voor verdunning zie kenmerkenblad).
- Het geheel voorzien van een laag Brander Streichgrund in kleur gelijk aan die van de aan te brengen sierpleister.
- Het geheel afwerken met Brander Tango 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm of 2 mm.

Noot 1

- Op vergeelde gipskartonplaten of ondergronden met doorslaggevoelige verontreinigingen Brander Isostreichgrund toepassen in plaats van Brander Streichgrund.

Noot 2

- Voor uitgebreide systeeminformatie wordt verwezen naar Brander systeemblad 4937.

Brander Tango

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Strakke afscheiding

Voor een strakke afscheiding langs kozijnen e.d., plakband aanbrengen op een afstand van de muur die overeenkomt met de korrelgrootte van de sierpleister. Het plakband verwijderen voordat de laag is verhard.

SPAANAPPLICATIE

Gereedschap

Een schone roestvast stalen spaan voor het opbrengen.
Een kunststof spaan voor het structureren (een nieuwe spaan eerst even opruwen).

Verdunning

Voor gebruik goed mengen.
Verdunnen is niet nodig.

Applicatiemethode

Het materiaal met een roestvast stalen spaan in een volle laag opbrengen en gelijkmatig op korreldikte verdelen.
Zodra een vlak van enkele vierkante meters is behandeld, dit deel met de kunststof spaan in ronddraaiende bewegingen onder het uitoefenen van enige druk afwerken (structureren).
Na korte tijd wachten het reeds gestructureerde oppervlak weer even in ronddraaiende bewegingen met de kunststof spaan 'afspanen'.
Bij deze laatste behandeling de spaan licht over het oppervlak heen laten glijden.
Bij grote oppervlakken is het raadzaam één persoon te belasten met het opbrengen en een ander met het structureren.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Tango.

AANVULLENDE GEGEVENS

Toepassing in vochtige ruimten

Hoewel het niet gebruikelijk is, kan een systeem met Brander Tango worden toegepast in vochtige ruimten, zoals badkamer en keuken, met uitzondering van het douchegebied.
Niet op een gesloten ondergrond (bijvoorbeeld alkydharsverf) aanbrengen.
De combinatie van een gesloten ondergrond met een dampdoorlatende muurverf kan bij vochtbelasting namelijk tot onthechting leiden.

Overschilderbaarheid

Brander Tex Mat en Brander Tex Satin kunnen worden toegepast als onderhoudslaag over Brander Tango.

Brander Tango

HOUDBAARHEID In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats ten minste 12 maanden.
Niet in felle zon plaatsen.

REFERENTIES	Informatieblad	nummer
	Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390
	Bepalingen t.a.v. de uitvoering van nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden	1392