

Stiho Stapeldorpeldeur

verwerkingsvoorschrift

Transport en opslag

De houten deur dient te worden beschermd tegen beschadiging en weersinvloeden als regen, sneeuw en fel zonlicht. Het hout heeft bij het verlaten van de fabriek een vochtgehalte tussen de 14% en 16%. De deur dient daarom in een droge ruimte te worden opgeslagen en verticaal op balkjes geplaatst te worden zodat optrekkend vocht geen kans heeft.

Afwerking

Deze deur is standaard voorzien van een watergedragen grondverflag (120 mu). Het verfsysteem voor de aflaklaag dient hierop aangepast te worden. Volg hierbij de behandelingsinstructies van de verffabrikant.

- De deur moet schoon en vetvrij zijn en licht opgeschuurd te worden.
- De bewerkte vlakken dienen meteen te worden voorzien van een nieuwe laag grondverf (120 mu). De onder- en bovenkant krijgen een extra laag grondverf. Scharnierinkrozingen, slotgatboring, briefsleuf etc. mogen niet vergeten worden.
- Het vochtgehalte van het hout dient altijd onder 18% te blijven.
- De eindafwerking dient binnen 2 weken na het afhangen te gebeuren bij geschikte weersomstandigheden.

Plaatsing

Verwarmingsapparatuur moet minimaal 1,5 meter van buitendeuren hangen omdat hout een natuurproduct is en kan reageren op warmte en kou.

Onderhoud

Voor elke situatie is het goed om een onderhoudsplanning te maken:

- Jaarlijks controle van de afwerklaag en het beglazingssysteem.
- Beschadigingen direct repareren.

Kleur

Bij deuren met een donkere afwerking kunnen oppervlakte- en droogscheurtjes voorkomen, evenals enige oppervlakte aftekening.

Vervorming

Deuren kunnen door klimaatsinvloeden vervormen:

- De kromming loodrecht op het deurvlak gemeten, volgens NEN-EN4 mag maximaal 8 mm zijn.
- De scheluwte van de deur, gemeten in gesloten toestand, mag maximaal 8 mm bedragen.

Mochten er ondanks dat de deur behandeld, verwerkt en onderhouden is volgens dit voorschrift problemen optreden dan wordt deze gerepareerd of wordt een nieuwe deur geleverd.

De aansprakelijkheid vervalt wanneer de deur niet goed verwerkt is, niet deugdelijk afgewerkt is of onvoldoende onderhouden wordt. Voor eventuele vervolgschade kan Stiho niet aansprakelijk worden gesteld. De beoordeling van een klacht met betrekking tot kromming en scheluwte vindt in het eerste jaar na levering plaats buiten het stookseizoen.

Meranti gegrond

Breedtes:

Borstwering 27 cm	68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 93 cm
Borstwering 40 cm	68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 93 cm
Borstwering 66 cm	68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 93 cm
Borstwering 79 cm	68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 93 cm
Borstwering 92 cm	68 - 73 - 78 - 83 - 88 - 93 cm



Hoogten: 201,5 cm, 211,5 cm en 231,5 cm

In de hoogte 231,5 cm zijn niet alle breedtes leverbaar.
Informeer naar de opties in één van onze Stiho vestigingen.



27 cm



40 cm



66 cm



79 cm



92 cm